

Optische Sortierklassen Latten & Staffeln ÖHHU

Fichte Tanne



	I	II	III	Kürzungslatten
Dimension	von 3 bis 6 m lang; bis 39 mm stark; bis 59 mm breit	von 3 bis 6 m lang; bis 39 mm stark; bis 59 mm breit	von 3 m aufwärts lang; bis 39 mm stark; bis 59 mm breit	von 1 bis 2,75 m lang; bis 39 mm stark; bis 59 mm breit
Allgemeine Beschaffenheit	gesund; der Faserverlauf darf die Bruchfestigkeit nicht vermindern	gesund; der Faserverlauf darf die Bruchfestigkeit nicht vermindern	gesund	gesund
Äste	Punktäste und gesunde festverwachsene Äste bis 2 x 4 cm *	Punktäste und gesunde festverwachsene Äste bis 2 x 4 cm *	zulässig *	zulässig
Harzgallen	zulässig an einzelnen Stücken *	zulässig *	zulässig *	zulässig
Risse	zulässig: seichte Risse *	zulässig: seichte Risse *	zulässig *	zulässig
Kernröhre	zulässig: seichte Risse	zulässig	zulässig	zulässig
Farbe	Blank	zulässig: Verfärbung	zulässig: Verfärbung	zulässig: Verfärbung
Pilz- und Insektenbefall	keiner	keiner, jedoch bei maximal 25 % der Stückzahl leichter Rotstreif zulässig	keiner, jedoch bei maximal 25 % der Stückzahl leichter Rotstreif zulässig	zulässig: harter Rotstreif, vereinzelt kleine Fraßgänge
Krümmung	keine	keine	praktisch gerade	praktisch gerade

* wenn dadurch die Bruchfestigkeit nicht wesentlich vermindert wird