

Sortiermerkmale	Anforderungen an BSH im sichtbaren Bereich	Anforderungen an BSH im NICHT sichtbaren Bereich (Konstruktionsqualität)
Holzart	Lärche	Lärche
Technische Regel	DIN EN 14080:2013	DIN EN 14080:2013
Festigkeitsklasse	GL 24h	GL 24h
Holzfeuchte	9-14 %	9-14 %
Schwarze Äste	zulässig bis max. 30 mm	zulässig
Ausgefallene Äste	zulässig bis max. 20 mm	zulässig
Festverwachsene Äste	zulässig	zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig
Ausbrüche in Astnähe	zulässig vereinzelt bis max. 10 mm	zulässig
Waldkante	nicht zulässig	nicht zulässig
Risse	bis zu einer Tiefe von 1/6 der Bauteilbreite (je Seite) zulässig; die erforderliche statische Tragfähigkeit darf nicht beeinträchtigt werden	bis zu einer Tiefe von 1/6 der Bauteilbreite (je Seite) zulässig; die erforderliche statische Tragfähigkeit darf nicht beeinträchtigt werden
Verfärbungen Bläue/Rotstreif	bis ca.5 % der Oberfläche zulässig	zulässig
Harzgallen	zulässig keine Ansammlung	zulässig
Insektenbefall	nicht zulässig	in geringem Ausmaß zulässig
Oberfläche	4-seitig gehobelt + Fase	4-seitig gehobelt + Fase