

## Profilholz Kiefer AB Fase - Profil C

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55757/1840</b>	<b>20 mm</b>	<b>146 mm</b>	<b>4 000 mm</b>

Das mäßig schwere Holz bildet mit dem der Schwarzkiefer und wenigen anderen Kiefern eine fest umrissene Gruppe, die in Gewicht und Eigenschaften unterschiedlich sind. Splint weiß und am Licht vergilbend, bei jüngeren Bäumen oft den größeren Teil des Stammvolumens einnehmend; Kernholz deutlich abgesetzt, gelblich bis rötlichbraun, am Licht stark nachdunkelnd. Durch den regelmäßigen Wechsel zwischen hellem Frühholz und dunklerem Spätholz entstehen auf tangentialen Flächen deutliche Fladern und auf Radialflächen schmale Streifen.



### EIGENSCHAFTEN

 <b>Fase - Profil C</b>	 <b>Fase - Profil C mit Entspannungsnuten</b>
--	--

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>20 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>
Länge	<b>4 000 mm</b>
Gewicht	<b>5,256 kg</b>
<hr/>	
Profilgruppen	<b>Fase</b>
Holzart	<b>Kiefer</b>
Dichte p12-15	<b>510 - 550 kg/m<sup>3</sup></b>

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/profilholz/profilbretter/profilholz-kiefer-ab-fase---profil-c-p15062847>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

